

ТУ 16.29.14.192-100-94862185-2017 «Пеллеты древесные»

Наименование показателя	Гран А	Гран В	Гран С
Сырье	по ТУ 16.10-103-94862185-2017		
Применение	Твердое биотопливо		
Диаметр, мм	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Длина, мм	≤ 35	≤ 35	≤ 35
Насыпная масса, кг/м ³	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Теплота сгорания, МДж/кг	≥ 15,8	≥ 15,3	≥ 15,0
Влажность, %	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Массовая доля несгранулированной части, %	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Твердость, %	≥ 97,5	≥ 97,5	≥ 97,5
Зольность, %	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 5,0
Температура плавления золы, °С	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1200